



Globatex Acryl Pro Deluxe



OMSCHRIJVING	Een matte muurverf voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente vloei • Spatvrij en aanzetvrij • Lange opentijd • Soepele verwerking • Goed verspuitbaar • Schrobklasse 1 • Oplosmiddelarm
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, metal-stud, beton, gasbeton en gipselementen

PRODUCTINFORMATIE		
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie	
Dichtheid	1,49 kg per ltr	
Theoretisch rendement	Rol-/kwastapplicatie	10-12 m ² per liter
	Spuitapplicatie	6-7 m ² per liter
	Het praktisch rendement wordt mede bepaald door de zuiging van de ondergrond, structuur.	
Glansgraad	Mat	
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren 	
Schrobvastheid	Klasse 1 volgens DIN EN 13300	

VERWERKINGSGEGEVENS		
Verwerking	Kwast,roller of airless spuitapplicatie. Vooraf het spuitbeeld beoordelen	
	Airless spuitapplicatie	
	Spuitopening	0,015 – 0,019 inch (tip 15 tot en met tip 19)
	Spuihoek	40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)
	Verwarmd	Tot maximaal 40°C
	Spuitdruk	80 – 140 bar (bij gebruik van een lage druk spuit tip)
160 - 220 bar (bij gebruik van een hoge druk spuit tip)		
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar 	
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%	
Verdunning	Water	

LEVERING	
Verpakking	2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr
Kleur	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, basis 3 & basis 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. • Waar nodig de ondergrond herstellen • Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschil verwijderen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Indien nodig 5% verdunnen met Aquafix voor beter indringend vermogen bij gesloten ondergronden
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met één of twee lagen Globatex Acryl Pro Deluxe