



Styrol Satin



OMSCHRIJVING	Zijdeglanzende gevelverf voor buitentoepassing met haarscheur overbruggende eigenschappen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend weerbestendig • Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300 • Waterdampdoorlatend • Zeer goed dekkend • Goede duurzame elasticiteit • Haarscheur overbruggend • Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Het behandelen van gevels met haar- en krimp-scheuren • Toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters en beton

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1,42 kg per ltr
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren
Schrobvastheid	Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 12 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheids-percentage 4%) • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschil verwijderen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED

Afwerking

Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Styrol Satin