



# Globaltex Acryl Pro

<b>OMSCHRIJVING</b>	Zeer goed afwas- en afschrobbare, matte muurverf voor binnen
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300</li> <li>• Zeer goed afwas- en afschrobbaar</li> <li>• Goed dekkend</li> <li>• Zeer gemakkelijk te verwerken</li> <li>• Zowel te rollen als ook te verspuiten</li> <li>• Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw</li> <li>• Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen</li> </ul>

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Acrylaatdispersie
<b>Dichtheid</b>	1,42 kg per ltr
<b>Theoretisch rendement</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>
<b>Schrobbvastheid</b>	Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast, verroller of airless verspuitbaar (airless pistool druk 180 - 220 bar spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) tot maximaal 40°C
<b>Droging bij 20°C</b>	• Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 12 uur overschilderbaar
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
<b>Basis</b>	Wit/basis 1, basis 3 en basis 7

<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijderbare verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen. <b>LET OP:</b> de draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat</li> <li>• Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschil verwijderen</li> <li>• Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten met GLOBACLEAN</li> <li>• spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf</li> <li>• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met AQUAFIX</li> <li>• Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met WALL SEALER ED</li> </ul>
<b>Afwerking</b>	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met één of twee lagen GLOBATEX ACRYL PRO